

Hyperflex® PU

Polyuretanové hyperelastické, vlnkostí tvrditelné tixotropní lepidlo a těsnící hmota, ideální pro GreenBuilding. Neškodný pro životní prostředí.

Hyperflex® PU je díky exkluzivní Flexgrid 3.0 Technologii určen pro pružné utěšování a lepení libovolných materiálů k libovolným podkladům, také ve ztížených podmínkách.



GREENBUILDING RATING®



VÝHODY VÝROBKU

- Multifunkční, přetíratelný
- Se systémem tvarové paměti
- Snadno se vytačuje
- Pro interiéry a exteriéry

ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Výjimečná pružná mikrosítka Flexgrid 3.0 se tvoří zesílením polyuretanové hmoty Hyperflex, která je vlnkostí tvrditelná a zaručuje:

- **Trvalé lepení a utěšování**, včetně extrémních aplikací, zajišťuje pružnost a dlouhodobé přilnutí k libovolnému druhu podkladu:
- spár v průmyslových podlahách z betonu, spár v prefabrikovaných, natíraných podlahách a fasádách;
- kovových a dřevěných zárubní,
- kovových krytů,
- při hydraulických pracích,
- různých druhů spojů,
- trhlin a prasklin v omítkách,
- potrubí, včetně trubek vystavených vibracím,
- okenních rámů,
- **hyperelastické lepení** různých stavebních materiálů.

Vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí ve styku nejběžnějšími stavebními materiály, jako jsou cementové podklady (omítky, malty, beton), keramické obklady, cihly, ocel (surová, pozinkovaná, nerezová, se základním nátěrem i poplastovaná), měď, hliník, sklo, zrcadla, dřevo, syntetické pryskyřice, PVC.

Nepoužívejte

Na méně soudružných a prasňých podkladech, asfaltových výrobcích a prvcích, podkladech s obsahem olejů, rozpouštědel a plastifikátorů; na polipropylenových, polyethylenových a teflonových podkladech; při zhotovování konstrukčních spár s velkým pohybem. Nepoužívejte k vyplňování spár, které jsou vystaveny hydrostatickému tlaku (at' už kladnému či zápornému) nebo ponořeny ve vodě, jako např. spáry v nádržích a bazénech.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Každý povrch určený pro lepení nebo vyplňování těsnici hmotou musí být zcela suchý, čistý, zbavený tuků, rzi, prachu a volných částic. Odstraňte odlupující se a špatně přilnavé části, kovové povrchy důkladně zbaťte koroze.

Při zhotovování pohledových spár se za účelem dosažení čisté linie při lícování s plochou doporučuje přikrýt hrany spáry samolepicí papírovou páskou, která se následně odstraní po dokončení plochy spáry ale ještě před začátkem tvorby povrchového filmu.

Hyperflex® PU bez problému přilne téměř ke každému podkladu; nicméně vzhledem k obrovské různorodosti materiálů a podkladů se pro dosažení maximální přilnavosti nebo velmi dlouhé doby provozování systému doporučuje případně použít penetraci zlepšující přilnavost.

Hyperflex® PU, použitý jako těsnící hmota, musí být aplikován tak, aby dobře přilnul ke stranám spáry, ale nikoliv k jejímu dnu: pro správné zhotovení proto vložte do spáry dilatační provazec z pěnového polyethylenu s uzavřenými buňkami s názvem Joint v průměru odpovídajícím šířce vyplňované mezery.

Příprava Hyperflex® PU je okamžitě použitelný.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanášení

Než přistoupíte k vytlačování, ujistěte se, že případně použitá penetrace už vyschla. Při použití kartuše proražte membránu kartuše a nasadte koncovku seříznutou v úhlu 45°; umístěte kartuš do vhodné ruční nebo pneumatické pistole a začnete Hyperflex® PU vytlačovat. Při použití foliového sáčku - blisteru vložte obal do vhodné vytlačovací pistole, přestříhněte hliníkovou folii, nasadte odpovídající koncovku seříznutou v úhlu 45° a nasadte krytku pistole.

Bude-li Hyperflex® PU používán jako těsnící hmota, vtláčuje se dovnitř spáry nebo praskliny, přičemž je nutné dbát na správné zahuštění polyuretanové hmoty a maximální vyplnění prostoru uvnitř mezery tak, aby byla zajištěna optimální přilnavost a zamezena tvorba vzduchových bublin. Konečná úprava musí být provedena v jednom, pokud možno nepřerušeném cyklu pomocí kovového nebo plastového hladítka namočeného v mýdlové vodě. Pro zhotovení trvalých spár schopných optimálně přenášet dilatační a tlakové pnutí je třeba zajistit:

- 1) Dimenzování spáry musí být takové, aby předpokládaný pohyb nepřesahoval 25% její průměrné šířky
- 2) Poměr šířky a hloubky spáry musí být:
 - 1/1 pro průřezy od 6 mm do 12 mm
 - 2/1 pro průřezy od 12 do 35 mm.

Bude-li Hyperflex® PU používán jako lepidlo, aplikuje se na zadní stranu lepeného prvku buď bodově, pokud má prvek malou plochu, nebo jako svislé a vodorovné pásy s rozestupy 10 - 15 cm, pokud je plocha prvku velká. Potom se prvek přitlačí a stabilizuje v požadované poloze. Pokud byla hmotnost prvku příliš velká, použijte samolepicí pásku nebo jiný způsob přichycení, kterým bude těžký prvek zajištěn v prvních fázích, kdy se lepidlo vytváří a získává konečné mechanické vlastnosti. Umístění lepeného prvku lze upravit během prvních několika minut po aplikaci, přičemž tato doba závisí na konkrétních klimatických podmíinkách.

Čištění

Ihned po použití lze zbytky polyuretanového výrobku umýt acetonom. Hyperflex® PU lze po vytvrzení odstranit pouze mechanicky.

DALŠÍ POKYNY

Po aplikaci Hyperflex® PU chráňte spáru před deštěm po dobu alespoň 2 hodin při +20 °C. Dlouhodobé vystavení vytvrzeného výrobku UV záření může způsobit barevné změny (zejména u světlých barev). Tyto změny však nemají negativní vliv na konečné vlastnosti nebo trvanlivost Hyperflex® PU.

SPECIFIKACE POLOŽKY

Pružné a těsné vyplňování spář, prasklin a spojů a hyperelasticke lepení stavebních materiálů aplikací hyperelasticke, vlhkosti tvrditelné, polyuretanové a tixotropní těsnicí hmoty/lepidla typu Hyperflex® PU od firmy Kerakoll®, GreenBuilding Rating Eco 1, které podléhá označení CE a splňuje požadavky stanovené normou EN 15651 část 1, 3 a 4.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

Vzhled	tixotropní barevná pasta
Barva	3 barvy
Hustota	≈ 1,37 kg/dm ³
Chemické vlastnosti	polyuretanová, s vytvářením za vlhka
Skladování	≈ 12 měsíců v původním balení
Upozornění	chránit před mrázem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Balení	kartuš 300 ml - foliový sáček - blister 600 ml
Minimální šířka spoje	≥ 6 mm
Maximální šířka spoje	≤ 35 mm
Průřez spoje poměr Š/H	
- Až 12 mm	1/1
- od 12 do 35 mm	2/1
Teplota použití	od +5 °C do +40 °C
Čas tvorby povrchového filmu	≈ 50 – 55 min.
Čas zesílení	≈ 3 mm / 24 h
Vydatnost	viz orientační tabulka vydatnosti

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za neprůlomnosti pohybu vzduchu.

TABULKA VYDATNOSTÍ

Počet běžných metrů zhotovených z jedné kartuše Hyperflex® PU 300 ml

Hloubka	Šířka	8 mm	10 mm	15 mm	25 mm	30 mm	35 mm
8 mm		≈ 4,7 m	—	≈ 2,5 m	—	—	—
10 mm		—	≈ 3 m	≈ 2 m	—	—	—
13 mm		—	—	—	≈ 0,9 m	—	—
15 mm		—	—	—	≈ 0,8 m	≈ 0,6 m	—
18 mm		—	—	—	—	≈ 0,5 m	≈ 0,4 m

Kde není uveden údaj o vydatnosti, znamená to, že nebyl dodržen poměr mezi šířkou a hloubkou a proto spoj nelze provést.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HIGH-TECH

Tvrdost Shore A	25 – 35	ISO 868
Modul pružnosti	≈ 0,40 N/mm ²	ISO 8339
Prodloužení při pletření	≥ 250%	ISO 8339
Pevnost v tahu	1,5 MPa	ASTM D412
Deformovatelnost	25%	
Elastický návrat	> 70%	ISO 7389
Odolnost proti atmosférickým vlivům	Dokonalá	
Odolnost vůči skluzu při +23 °C	≤ 3 mm	ISO 7390
Odolnost vůči skluzu při +50 °C	≤ 3 mm	ISO 7390
Provozní teplota	od -40 °C do +80 °C	
Klasifikace dle EN 15651-1	F-EXT-INT	
Klasifikace dle EN 15651-3	S	
Klasifikace dle EN 15651-4	PW-EXT-INT	

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na stavění.

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek určený k profesionálnímu použití

- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- pracujte při teplotě v rozsahu od +5 °C do +40 °C
- nepoužívejte na mokré či vlhké podklady
- chránit před deštěm v prvních 2 hodinách po aplikaci
- skladovat v chladných a suchých místnostech
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z průruky Green Building Rating™ Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v srpnu 2017 (ref. GBR Data Report - 09.17); chtěj bychom Vás upozornit, že tyto údaje mohou být firmou KERAKOLL SpA časem upraveny či doplněny; pro plně aktuální aktualizace prosím navštivte stránky www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy neese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktuálnost a tylikuji se poskytování údajů pořízených přímo na internetových stránkách. Tento list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ověřit stav stavění a způsob provedení práce, tyto údaje musí být používány za obecné informace, které nijak naší společnost neznamají. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést před těhou zkušebu a prověřit, zda je případ vzhledem k tomuto použití.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128-95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 - Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl